## English Translation of Claim of JP-S49-18730-B

Publication number: S49-18730 (No.18730 of 1974)

Date of Publication: May 13, 1974

Application number: S44-9720 (No.9720 of 1969)

Date of filing: February 12, 1969

Applicant: Kokusai Kogei K.K.

Inventor: Imuso, Akio

Title of invention: METHOD FOR PRODUCING DRY FLOWERS

### Claim 1

A method for producing dry flowers, characterized in that water of natural flowers is removed or replaced with an organic solvent, and then the resultant flowers are impregnated with a composition comprising small amount of polyols in non-hydrophilic and non-volatile material which is solid or liquid at room temperature, and dried.

60日本分類 5) Int · Cl · 119 E 35 A 01 n 3/00

19日本国特許庁

⑩特許出願公告

昭49-18730

許

昭和 49年(1974) 5月13日

発明の数 1

44公告

(全3頁)

1

# 函乾燥花の製造法

②特 昭 4 4 - 9 7 2 0

**22出** 昭44(1969)2月12日

⑫発 明 者 井室昭夫

川崎市保土ケ谷区境木町 9 9

願 人 国際工芸株式会社 勿出

東京都渋谷区富ヶ谷1の36の3

10代理 人 弁理士 清水猛

#### 発明の詳細な説明

本発明は、天然の花を、そのままの状態を保持で きるように乾燥し、造花と同様に、長期間観賞でき るようにした乾燥花の製造法に関するものである。

の花を乾燥して長期保存しようとすれば、天然の 状態を保持せしめることはおよそ不可能であつて、 長期に亘る装飾用などには、もつばら造花が使用 されている実状である。しかし、造花は、その製 造に手間を要し、しかも天然の花と同一の性状を 20 タノール、アセトンなどが使用される。 顕出することは、技術上極めて困難である。

本発明者は、天然の花を、そのまゝの状態を保 持するように乾燥することができれば、造花より 安価に、しかも装飾、観賞用などとして価値の高 いて研究を進めた結果、遂に本発明を完成するに 到つたのである。すなわち、本発明は、天然の花 を脱水するか、あるいは水分を有機熔媒で置換し た後、細胞膜を通過でき、かつ非親水性であつて、 少量のポリオール類を混合したものを含浸せしめ、 これを乾燥し、必要に応じて、表面に合成樹脂を どの皮膜を施すことを特徴とする乾燥花の製造法 である。

天然の花を乾燥花にする場合は、開花直後の発 35 色の完了したものであつて、土砂・雨粒・農薬に よる汚染ないしきずのたいものを用いるのが望ま

2

しい。これは、要するに、変色原因となる物質で あるポリフエノール類、酵素類が少なく、さらに 吸湿原因となる物質である糖類の少ないものがよ いと云りことである。したがつて、暗所水揚げ済 5 みのものは、糖類代謝が行われているため有効で ある。

本発明においては、この天然の花を先ず脱水す るか、あるいは花の水分を有機溶媒で置換するの であるが、脱水方法としては、凍結乾燥法、-4 10 ℃以上常温までの植物体非凍結領域における急速 低温真空乾燥法が採用される。しかし、この脱水 法は、コスト面より見て、また適用可能の花の種 類などよ ひして、一般には、特殊の花に対しての み用いられる方法である。花の水分を有機溶媒で 菊科に属する一部の花を除いて、一般に、天然 15 儹換することは、やはりその目的が脱水にあるの であつて、脱水法の一方法であることは明らかで あり、この方法が最も多くの花に適用されるもの である。そして、有機密媒としては、メタノール、 エタノール、イソプロパノール、ターシャリープ

上記の方法により、花の水分を脱水または有機 密媒と置換した後、細胞膜を通過でき、かつ非親 水性であつて、常温で固体または液体で、事実上 揮発しない物質に少量のポリオール類を混合した いものが得られることから、乾燥花の製造法につ 25 ものを、花の細胞内に含浸せしめるものであるが、 この含浸剤は、花が乾燥後においても天然の形態 を保持するために必要なものであつて、本発明の 最も重要な要件である。

天然の花を長期間保存するためには、脱水する 常温で固体又は液体で、事実上揮発しない物質に 30 ことが絶対に必要であり、脱水すれば、天然の形 態を保持することができないことも明白である。 したがつて、本発明においては、形態を保持する 水分に代えて、前記含浸剤を含浸せしめるように したのである。

> 本発明において使用する含浸剤は、前記した条 件を満足するものであることが必要であつて、細 胞膜を通過でき、かつ非親水性であつて、常温で

3

固体または液体で、事実上揮発したい物質として 具体的には、蠟、油脂、合成樹脂に属するものに 存在し、セシルアルコール、ステリアン酸、パラ フイン、流動パラフイン、ヒマシ油、ヂオクチル フタレート、ヂプチルフタレートが使用され、合 5 成樹脂は、モノマーないし初期重合物が使用され る。モノマーないし初期重合物でないと、花の細 胞内に浸入できないので、分子量で云えば、大略 400~500位が限度である。

チレングリコール、プロピレングリコール、グリ セリン、プチレングリコール、ポリエチレングリ コールなどで、これを数パーセント程度の少量混 合する。

膜を通過できるものが必要であることは、説明す るまでもないことである。次に非親水性のものが 必要であることは、含浸後吸湿を起さないためで あり、もし親水性のものであると、製品化後保存 中に吸湿、乾燥を繰り返すことになり、その度に 20 実施例 変形が起るので不適当である。さらに常温で固体 または液体で、事実上揮発しないものが必要であ ることは、含浸剤が天然の花の形態を保持するた めのものであることから、当然理解されるはずで ある。

ポリォール類は親水性の物質であるが、これを 少量存在させると、花本来のみずみずしい外観を 現わすのに有効である。前記したように、製品化 後保存中に吸湿、乾燥を繰り返すことをさけるた ことが必要であるが、花本来のみずみずしさを現 わすには、親水性のものを少量加えて、適度の吸 湿性を付与することが必要であると云うことであ るへ

た含浸剤を溶解した前記容媒中に、前述の脱水あ るいは置換処理した花を浸漬する。含浸量は、花 の種類などによつて一定ではないが、一般に、含 浸量が多ければ、製品が堅くかつもろくなり、少 なすぎると皺が寄り、甚だしいと形態が崩れてし 40 1 まりことになるので、しなやかな形態を保持する ように、花の種類に応じて、含浸量を適宜に選定 する。

含浸剤を含浸せしめた後、加熱乾燥、真空乾燥

などの方法により乾燥し、有機溶媒を揮発せしめ ると、花は一定の形態に固定され、乾燥花が得ら れる。

前記の乾燥後に、必要によつては、天然の花の 形態保持を一層確実にし、かつ強度を大ならしめ るために、花の表面に合成樹脂、蠟類などを塗布 して、その薄膜を形成するのが有効である。この コーテイング剤としては、ロシン、低融点スチロ 一八 低分子量ポリエチレンマイクロクリスタリン 上記物質に混合するポリオール類としては、エ 10 ワックス、パラフィン、醋酸ピニル、塩ピプラス チゾル、密液型塩化ビニル、アクリル樹脂、硝酸 セルローズ、ポリエステル、エポキシ、ポリウレ タン、ブチラールなどが適当である。

上記の如く、本発明によれば、天然の花を、そ 本発明における含浸剤の条件として、先ず細胞 15 の形態を保持せしめて乾燥花とすることができる ので、造花よりも装飾、鑑賞用などとして価値が あり、しかも安価に製造することができるもので ある。

次に本発明の実施例を記載する。

矢車菊をエチルアルコールで置換脱水し、次い でエチルアルコール90部、セシルアルコール 10部、プロピレングリコール10部の混合層液 中に浸漬し、該熔液が充分含浸した後、とれを取 25 り出し、80℃に加熱して乾燥し製品とする。 実施例 2

百合の花をアセトンで置換脱水し、次いでアセ トン50部、ステアリン酸25部、ヂブチルフタ レート25部、グリセリン10部を混合、加温器 めには、含浸剤として非親水性のものを使用する 30 解した溶液中に浸漬し、該溶液が充分含浸した後、 これを取り出して真空乾燥を行い製品とする。 実施例 3

ポットマムをアセトン容液に浸漬して置換脱水 し、次いでチオクチルフタレート20部、パラフ この含浸剤を含浸せしめるに当つては、前記し 35 イン30部、ポリエチレングリコール10部、ア セトン50部の混合温溶液中に浸漬し、該容液が 充分含浸した後、これを取り出し、減圧下で乾燥 し製品とする。

# 切特許請求の範囲

天然の花を脱水するか、あるいは水分を有機 容媒で置換した後、細胞膜を通過でき、かつ非親 水性であつて、常温で固体または液体で、事実上 揮発しない物質に、少量のポリオール類を混合し たものを含浸せしめ、これを乾燥することを特徴

(3)

時公 昭49-18730

5

とする乾燥花の製造法。

б

59引用文献

特 公 昭36-5428